

# SCHEDA TECNICA

P 180 / P 180 SK<sup>2</sup>



Membrana traspirante a 3 strati in polipropilene. La versione SK<sup>2</sup> ha due nastri acrilici adesivi laterali.

## Dati tecnici

Dimensione rotolo	1,50 x 50 m	(EN 1848-2)
Superficie complessiva	75 m <sup>2</sup> /rotolo	
Peso rotolo / massa areica	13,50 kg (180 g/m <sup>2</sup> )	(EN 1849-2)
Resistenza alla trazione	long. 300 N/5cm, trasv. 270 N/5cm	(EN 12311-1)
Resistenza alla lacerazione	long. 180 N, trasv. 190 N	(EN 12310-1)
Valore Sd	0,03m	(EN 12572)
Fattore di resistenza al vapore	$\mu=38$	(EN 12572)
Colonna d'acqua (impermeabilità)	$\geq 4.000$ mm	(EN 20811)
Resistenza alla penetrazione d'acqua	W1	(EN 1928)
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento	long. 270 N/5cm, trasv. 243 N/5cm	(EN13859-1)
Resistenza alla penetrazione d'acqua dopo invecchiamento	W1	(EN13859-1)
Reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)*
Spessore Membrana	0,8 mm	(EN 1849-2)
Resistenza passaggio aria	$<0,3\text{m}^3/\text{m}^2\text{h}50\text{Pa}$	(EN 12114)
Conducibilità termica	$\lambda=0,22$	
Capacità termica	1.400J/kg/K	
Classe massa areica	B	(UNI 11470)
Classe resistenza lacerazione	R2	(UNI 11470)
Confezione	20 rotoli per bancale 1.500 m <sup>2</sup> per bancale	

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione)

\* Prodotto supportato da tavolato